

زودگیرکننده مایع جهت کاهش زمان گیرش اولیه و حصول مقاومت اولیه بالا. پس از گیرش با سیمان و انجام واکنش، کرنات کلسیم تشکیل شده که سبب افزایش سریع حرارت هیدراتاسیون شده و سرعت واکنش را به شدت بالا می برد

توضیحات تکمیلی: <http://mokamelkaran.com/products/admixtures/mk-a104/>