

خواص و ویژگی ها

گیرش سریع و آنی.

جستندگی عالی به انواع مصالح مخصوصاً بتن.

غیر سمی و قابل استفاده در مخازن آب آشامیدنی.

فاقد کلر و مواد خورنده برای سازه.

اجرای آسان.

آب بندی محل نشت.

موارد مصرف

آب بندی نشت های موجود در بتن.

آب بندی درزها و ترک ها.

آب بندی چاله آسانسور سازه های زیر زمینی.

میزان مصرف

به ازای متر مربع اجرا با ضخامت 5 میلی متر 10 کیلوگرم از آنی گیر 207 MK.R مصرف می گردد.(حداقل ضخامت اجرا 5 میلی متر)

برای دستیابی به مقدار دقیق مصرف، توصیه می شود، با مصالح و شرایط موجود تسبت های کارگاهی به عمل آید.

در صورت نیاز به تغییر در مقدار مصرف با بخش فنی شرکت مکمل کاران تماس بگیرید.

روش اجرا

سطح زیر کار را از آلودگی و مواد مزاحم پاکسازی نمایید. قسمت های سست و آسیب دیده را تخریب نمایید تا به سطح مستحکم برسید.

پودر آنی گیر را بوسیله دست روی نشت بیوشانید و 30 ثانیه با فشار آب نگه دارید. می توان آنی گیر را به صورت پودر در محل نشت قرار داد تا با آب حاصل از محل نشت مخلوط گردد و خمیر آب بند کننده تشکیل شود.

در صورت نیاز به مصرف با سایر افزودنی ها و یا مشاوره در مورد اجرا بخش فنی شرکت مکمل کاران آماده همکاری می باشد.

مشخصات فنی

پودر	حالت فیزیکی
رنگ	حکاکستری
وزن مخصوص	17/2 گرم بر مبنای متر مکعب
اسیدیته	10 الی 19
میزان کلر	max 600
زمان گیرش	60 تا 120 ثانیه بنا بر دمای محیط

ملاحظات

بسته بندی: در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری: به دور از نایش مستقیم خورشید، در بسته بندی اصلی و دمای بین 5 تا 45 درجه سانتی گراد، به دور از رطوبت حداقل 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

ایمنی

آنی گیر 207 MK.R در دسته ی مواد خطرناک قرار نمیگیرد، قابل شرب و اشتعال پذیر نمی باشد.

در صورت تماس با چشم، بینی و یا دهان محل مورد نظر را با آب سرد و فراوان بشویید و در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه نمایید.

به سبب رعایت موارد احتیاطی توصیه می شود در جن کار از دستکش و عینک استفاده گردد.

برای اطلاع از ابیارداری ویژه، انهدام باقیمانده مواد و اطلاعات بیشتر برگه MSDS قابل ارائه می باشد.