

خواص و ویژگی ها

سرعت اجرای بسیار بالا.

امکان حذف کپورینگ در محل های سریع.

قابلیت اجرا تا ضخامت 20 میلیمتر.

بهره برداری انسانی (غیر از ترافیک ماشینی) پس از حدود 48 ساعت در دمای 20 درجه سانتی گراد

مقاوم در برابر سیکل های ذوب و بخ.

قابلیت شستشو.

مقاومت فشاری و همچنین سایشی بالا.

قابلیت رنگ آمیزی روی آن.

چسبندگی به انواع مصالح بتنی، سنگی و آجری و

غیر لغزنده.

مناسب برای زیر سازی موکت، سرامیک و سرویس ها.

مقاومت سایشی بالاتر از بتن (حداقل 500) پس از 42 روز

موارد مصرف

هموار نمودن و تراز کردن سطوح.

پر کردن حفره های موجود در بتن.

قابلیت کف سازی پیاده رو ها، ابزارها، تعمیرگاه ها، سوله ها و پارکینگ ها.

زیر سازی کف های ساختمان قبل از نصب پوشش هایی مانند پارکت ها.

میزان مصرف

بسته به میزان ناهمواری و تخلخل، به ازای اجرای ضخامت 5 میلیمتر در هر متر مربع در حدود 7 الی 9 کیلوگرم از این ماده نیاز می باشد..

در صورت نیاز به تغییر در مقدار مصرف با بخش فنی شرکت مکمل کاران تماس بگیرید.

نحوه اجرا

قبل از اجرا سطح زیر کار را از آلودگی، چسبندگی، چربی و چسب و هرگونه ماده مزاحم پاکسازی نماید و نقاط ترد را تا حد امکان جدا نماید.

قبل از اجرا سطح کار را سیراب نماید.

در ازای هر کیسه ی 25 کیلوگرمی از ملات فوق 5/3 تا 4 لیتر (بسته به شرایط مورد نظر) اضافه و به آرامی مخلوط نمایید تا خمیری، همگن بدست آید. خمیر آماده را به صورت ریزشی در محل ریخته و با غلطک پخش نمایید.

توصیه می گردد نهایتاً تا 20 دقیقه پس از آماده شدن در محل اجرا و ساکن گردد. پس از پایان کار محل های اجرا شده را تا 48 ساعت خیس نگه دارید.

در صورت نیاز به مصرف با سایر افزودنی ها و یا مشاوره در مورد اجرا بخش فنی شرکت مکمل کاران آماده همکاری می باشد.

مشخصات فنی

پودر	حالت فیزیکی
رنگ	طلوسی
8/1 گرم بر سانتی متر مکعب	وزن مخصوص در حالت خشک
500 کیلوگرم بر میلیمتر مربع	مقاومت فشاری
فاقد کلراید	میزان کلراید
120 دقیقه	زمان گیریش اولیه
2 کیلوگرم در هر متر مربع به ازای هر میلیمتر	میزان مصرف تقریبی

ملاحظات

-بسته بندی: در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

-نگهداری: به دور از نابض مستقیم خورشید و در بسته بندی اصلی و دمای بین 5 تا 45 درجه سانتی گراد، به دور از رطوبت، حداقل 12 ماه قابل نگهداری می باشد.

کفپوش MK.C204 در دسته‌ی مواد خطرناک قرار نمیگیرد.

در صورت تماس با چشم محل مورد نظر را با آب بشویید.

در حین کار از دستکش و عینک استفاده گردد.